



Idropittura traspirante per uso interno a base di resine in dispersione acquosa, cariche di inerti e pigmenti inorganici

Pitture per interni. Idropittura traspirante per uso interno a base di resine in dispersione acquosa, cariche di inerti e pigmenti inorganici. Prodotto caratterizzato da elevato grado di copertura e facilità di applicazione. Classificazione UNI 8681 B4.C.O.A.2.HF. Ideale per tutti i locali abitativi in particolar modo per bagni e cucine e su vastissima gamma di supporti.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Superfici nuove: pulire accuratamente la superficie tramite spazzolatura e/o lavaggio e applicare una mano di fissativo **Consolidante P1**.

Superfici esistenti: asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati, pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco, procedere all'applicazione di una mano di fissativo **Consolidante P1**.

Superfici con muffe: dopo la pulizia disinfestare con appositi prodotti e lasciare asciugare perfettamente, quindi procedere all'eventuale stuccatura ed all'applicazione del fissativo come sopra descritto.

APPLICAZIONE

Chromopaint TR05 va applicata a pennello, rullo di lana a pelo corto oppure apparecchiatura a spruzzo. Nel caso di tinte forti si consiglia di eseguire l'applicazione esclusivamente a pennello per evitare segni di ripresa.

Il prodotto va diluito con acqua pulita al 30-40% nel caso di applicazione a pennello o a rullo, si consiglia di ridurre la diluizione al 25-30% nel caso di applicazione a spruzzo.

Sia nel caso di supporti nuovi che esistenti si devono applicare due mani di prodotto attendendo 4-5 ore tra l'applicazione di una mano e la successiva. La resa può variare in base all'assorbimento del supporto e alla rugosità dello stesso. La resa indicativa è pari a circa 7-8 mq/litro per mano ovvero la resa per una confezione da 14 litri è pari a 56 mq circa a due mani

Il prodotto è sovraverniciabile con tutti i prodotti base acqua.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale, non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **Chromopaint TR05** con altri materiali: diluire solo con acqua. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it.



Classificazione UNI 8681: pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatilica.

VANTAGGI

Traspirante.
Elevato potere coprente e uniformante.
Applicabile su ampia gamma di supporti.
Facile applicazione a rullo o a pennello.

IMPIEGHI

Interventi di finitura del supporto su pareti interne. Il supporto può essere costituito da: Intonaci cementizi, intonaci e pitture base calce, cemento prefabbricato, legno, gesso e scagliola, previa accurata preparazione del supporto.

CONSERVAZIONE

12 mesi con temperatura minima di 5°C e massima di 30°C.

Tutte le info su www.premierpremiscelati.it



Idropittura traspirante per uso interno a base di resine
in dispersione acquosa, cariche di inerti e pigmenti inorganici

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Fluido bianco
Stato fisico	Liquido viscoso
Aspetto finale	Opaco
Massa volumica	1680 +/- 50g/l
Residuo secco in peso	68,5%
Viscosità	55.000 cps a 25°C +/- 6.000
Temperatura di applicazione, °C	+5 a +40 °C
Umidità Relativa ambiente	Max 80%
Diluizione	30-40% con acqua a pennello o rullo 25-30% con acqua con ariless
Resa media	7-8 mq/l per mano
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	2 ore in superficie/ 24 ore in profondità
Confezione	Secchio da 14 l in plastica