COLORE CLASSICO

Finitura colorata per interni ed esterni a base di grassello di calce

Finiture a base grassello di calce. Finitura colorata per interni e per esterni a base di grassello di calce disponibile in tinte pastello. Granulometria 0,6mm. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.
Colore Classico è una finitura ideale per creare l'effetto delle decorazioni a base di grassello di calce stagionato presenti in molti edifici storici. Idoneo quindi per essere applicato su intonaci a base di calce idrata o di grassello o di calce di calce idraulica naturale NHL. La caratteristica naturale del legante impone di confezionare tinte tenui e di proteggere il materiale dall'azione dell'acqua battente se applicato in esterni con l'utilizzo di protettivi ai silicati o con Protettivo SF.

PREPARAZIONE
I fondi devono essere stabili, resistenti e puliti; polvere e sporcizia dovranno essere rimossi. Le irregolarità devono essere eliminate ed eventuali buchi dovranno essere sigillati in modo che il materiale di apporto risulti essere asciutto al momento della posa della finitura. Umidificare abbondantemente la superficie prima dell'applicazione della finitura.
Superfici murarie vecchie particolarmente assorbenti e tendenti ad un debole sfarinamento, o a diverso grado di assorbimento, devono essere adeguatamente trattate con **Chromofill Primer SP** fino ad ottenere un valido supporto per una buona adesione: prestare attenzione a non far vetrificare il primer. In alternativa è possibile procedere applicando fino a saturazione **Acqua di Calce.**
Superfici murarie nuove: gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare almeno 4-6 settimane affinché si raggiunga una adeguata mineralizzazione.

TRATTAMENTO UNIFORMANTE
L'applicazione di un fissativo o di un primer ha lo scopo di uniformare l'assorbimento del fondo migliorandone l'adesione; a questo scopo è preferibile utilizzare prodotti come **Acqua di Calce** o **Chromofill Primer SP,** in quanto consentono di non alterare le caratteristiche del fondo. Solo nei casi in cui il supporto si presenti molto debole o fortemente assorbente utilizzare il prodotto **CONSOLIDANTE P1** opportunamente diluito. Il prodotto deve essere diluito in acqua fino a formare una soluzione che, applicata al fondo, non lasci una pellicola evidentemente lucida. La giusta percentuale di diluizione varia in funzione delle caratteristiche del fondo e mediamente si possono consigliare rapporti di diluizione compresi tra 1:3 e 1:5 per fondi fortemente assorbenti, e 1:10 per intonaci nuovi. Eseguire sempre prove preliminari allo scopo di determinare una giusta diluizione correlabile alla lavorazione. L'applicazione della finitura colorata sul fondo a cui si è eseguito il trattamento uniformante deve avvenire sul fresco.

APPLICAZIONE
Il prodotto é pronto all'uso; é sufficiente omogeneizzarlo mescolandolo prima di eseguire la posa. L'applicazione si esegue manualmente mediante cazzuola americana distribuendo il prodotto uniformemente in due strati fini e incrociati fra loro. Per una ottimale adesione all'intonaco di fondo ed una migliore espressione delle tonalità scelte, si consiglia di eseguire l'applicazione distribuendo il prodotto in maniera uniforme, procedendo dall'alto al basso, da spigolo a spigolo e terminando lo specchio di lavoro senza interruzioni. Attendere che la superficie assuma un tono opaco, quindi eseguire la frattazzatura iniziando la lavorazione con la spugna umida, per poi proseguire fino ad ottenere il grado di finitura desiderato, in modo che vengano esaltati gli effetti antichi e le classiche ombreggiature. Programmare l'impiego del prodotto in modo da evitare interruzioni, giunte e riprese che risulterebbero particolarmente evidenti.

VANTAGGI :
Confezionato con puro grassello di calce stagionato e sabbie calcaree;
Elevatissima traspirabilità;
Ideale nel restauro e nella bio-edilizia.

IMPIEGHI
Finitura di intonaci a base calce idrata o calce idraulica naturale sia tradizionali che premiscelati in ambienti esterni ed interni.

CONSERVAZIONE
Il prodotto va conservato proteggendolo dal gelo ed impiegato nelle condizioni di origine entro 12 mesi dalla data di confezionamento.

Tutte le info su **www.premierpremiscelati.it**

Rivestimento in pasta continuo per esterni a base di grassello di calce

DATI TECNICI

Granulometria massima	0,6 mm
Campo granulometrico	0-0,5 mm
Natura dell'inerte	calcareo
Natura del legante	$Ca(OH)_2$
pH	basico
Stato fisico	pronto all'uso
Densità del prodotto umido	1650 Kg/m^3 ca.
Resa per mm di spessore	1,5 Kg/m^3 ca.
Spessore applicativo	<3,0 mm
Caratteristica principale	naturale
Campionario	31 colorazioni

AVVERTENZE

Il prodotto teme il gelo. Se il prodotto confezionato solidificasse per l'azione del gelo usarlo solo dopo che la temperatura ambientale l'ha riportato al suo stato originario. Non usare fonti di calore artificiali per ripristinare le condizioni di origine. Evitare l'uso qualora si ravvisi un deterioramento del prodotto o una colorazione di- versa da quella ordinata. Non apportare aggiunte al prodotto che ne altererebbero le caratteristiche originarie. Eseguire le lavorazioni quando le temperature ambientali rientrino nel campo termico di +5 °C + +30 °C. Se applicato su fondi che presentano anomalie non si garantisce che le stesse non affiorino. Non applicare su fondi assolati, esposti a forte ventilazione oppure gelati. L'indurimento tipico del prodotto è basato sulla presa aerea che, per effetto della naturale carbonatazione, risulta essere prolungata nel tempo. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito **www.premierpremiscelati.it**.