MALTA FINA T2

Finitura naturale per interni e ambienti esterni a base di grassello di calce – gran. 0,5 mm

Finiture a base grassello di calce. Finitura a base di sabbia silicea e grassello di calce. Granulometria 0,5mm. Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE. Particolarmente indicata per la finitura di pareti interne: quando viene usata in esterno, assicurarsi che non sia applicata su pareti esposte all'azione delle acque meteoriche. Per conferire maggiore resistenza al prodotto aggiungere prima della stesura una cazzuola di cemento per ogni sacco ed amalgamare il prodotto. In ogni caso, in esterno, va protetta adeguatamente con pitture con ottimo grado di idrorepellenza.
Finitura per intonaci cementizi composta da grassello di calce e pregiata sabbia di fiume di natura silicea. La composizione del tutto naturale la rende idonea al solo impiego in ambienti interni.

PREPARAZIONE
I fondi devono essere stabili, resistenti e puliti; polvere e sporcizia dovranno essere rimossi. Le irregolarità devono essere eliminate ed eventuali buchi dovranno essere sigillati almeno 24 ore prima della posa della finitura. Eliminare la polvere ed umidificare sempre la superficie prima dell'applicazione della finitura. I fondi particolarmente assorbenti e tendenti ad un debole sfarinamento, o a diverso grado di assorbimento, vanno adeguatamente trattati con **CONSOLIDANTE P1** fino ad ottenere un supporto valido per una buona adesione. Per le superfici particolarmente compatte ed irregolari, tipo calcestruzzo, si consiglia di rendere preventivamente planare il fondo con rasanti come **RINOVO**. Per supporti di fondo critici ed a scarsa adesione pretrattare sempre le superfici con **MINERAL GRIP** o **PRIMER 48**.

APPLICAZIONE
Dopo aver predisposto adeguatamente il fondo, si può procedere all'applicazione della finitura. La malta fina è applicabile su intonaci tradizionali o premiscelati a base cementizia. Il prodotto, prima della sua applicazione, deve essere omogeneizzato mediante trapano senza apportare aggiunte. Eseguire la stesura su fondi sempre umidificati in due passaggi incrociati fra loro per ottenere una superficie planare. Si deve prestare particolare attenzione a non apportare materiale per spessori superiori a 1 mm in quanto si potrebbero verificare piccole difformità superficiali.
Finitura spugnata o frattazzata: dopo circa un ora, in funzione degli assorbimenti e delle condizioni e temperature ambientali, si procede all'esecuzione di feltratura con frattazzo di spugna fino ad ottenere una superficie omogenea, bagnando con acqua ove occorra, per raggiungere l'aspetto estetico desiderato. Prestare una particolare attenzione alle zone di sovrapposizione eseguendo una lavorazione molto accorta.
Finitura liscia: in ambienti interni, qualora si desiderasse un fondo liscio, integrare la superficie della finitura precedentemente applicata con **GRASSELLO DI CALCE NATURALE** su fondo non frattazzato e su superficie solida. Precedentemente si è descritta la posa su un fondo solido e maturo, ma è consuetudine eseguire l'applicazione delle finiture anche su fondi non ancora induriti secondo la metodologia del "fresco su fresco". Questa prassi è da considerarsi molto valida, in quanto facilita un miglior legame fra gli strati.

VANTAGGI :
-Prodotto a base di legante naturale;
-Elevatissima traspirabilità;
-elevata lavorabilità.

IMPIEGHI
Finitura pronta all'uso da applicare su intonaci cementizi premiscelati e tradizionali di recente esecuzione.

CONSERVAZIONE
Il prodotto va conservato proteggendolo dal gelo ed impiegato entro 6 mesi dalla data di fornitura. Prestare attenzione all'integrità della confezione.

Tutte le info su **www.premierpremiscelati.it**

MALTA FINA T2

Finiture in polvere in pasta e pitture

Finitura naturale per interni e ambienti esterni a base di grassello di calce – gran. 0,6 mm

FINITURE IN POLVERE IN PASTA E PITTURE MALTA FINA T 2

DATI CARATTERISTICI

Granulometria massima	<0,5 mm
Campo granulometrico	0-0,4 mm
Natura dell'inerte	siliceo
Natura del legante	$Ca(OH)_2$
pH	basico
Stato fisico	pronto all'uso
Densità del prodotto umido	~1500 Kg/m^3
Resa per cm di spessore	~1,0 Kg/m^2
Spessore applicativo	<1 mm
Caratteristica principale	naturale

AVVERTENZE

La malta fina va conservata proteggendola dal gelo nella confezione di origine. Evitare l'uso di sacchi aperti o rotti in cui si notino parti agglomerate. Se il prodotto confezionato solidificasse per l'azione del gelo usarlo solo dopo che la temperatura ambientale l'ha riportato al suo stato originario. Non usare fonti di calore artificiali per ripristinare le condizioni di origine. Non apportare aggiunte al prodotto che ne altererebbero le caratteristiche di origine. La sabbia è naturale ed estratta nei pressi dei corsi d'acqua per cui si possono determinare variazioni del campo granulometrico. Eseguire le lavorazioni quando le temperature ambientali rientrino nel campo termico di +5 °C + +30 °C. L'indurimento tipico del prodotto è basato sulla presa aerea che, per effetto della naturale carbonatazione, risulta essere prolungata nel tempo. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito **www.premierpremiscelati.it**.