Microrivestimento uniformante a base di silicato di potassio.

Microrivestimento murale universale a base di silicato di potassio formulato per creare un fondo intermedio poroso tra nuova tinteggiatura o rivestimento minerale e vecchio fondo esistente. Una carica di inerti selezionati conferisce al prodotto un aspetto rustico e compatto che lo rende idoneo per essere impiegato per chiusura di microcavillature o per uniformare differenze di aspetto superficiale degli intonaci. Risulta quindi ideale in molteplici operazioni di restauro ove il fondo sia stabile e coeso ma con presenza di diffusi difetti estetici. Formulato per essere tinteggiato con pittura ai silicati, risulta efficace anche con pitture al quarzo. Può essere tinteggiato su richiesta nelle tinte della cartella colori Premierchromie.
Pittura per strato intermedio in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca con legante a base di silicato di potassio e stirenacrilico. Classificazione secondo UNI 8681B3.C.0.A.2.IA-QA.

Classificazione UNI 8681: Pittura per strato intermedio in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca con legante a base di silicato di potassio e stirenacrilico

PREPARAZIONE DEL FONDO
Il prodotto può essere utilizzato sia su intonaci esistenti che su intonaci di nuova realizzazione ben stagionati, asciutti e privi di parti non aderenti, come ad esempio film disarmanti o vernici, ed efflorescenze saline, muffe e alghe eventualmente presenti devono essere eliminate preventivamente.
Su vecchie superfici asportare eventuali pitture e intonaci non stabili pulendo accuratamente dalla polvere e dallo sporco con spazzola manuale o idropulitrice a seconda della natura dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Far asciugare bene il fondo prima dell'applicazione di **Uniform SP.**

APPLICAZIONE
Uniform SP va applicato di solito a mano unica distribuendolo in maniera uniforme con pennello o rullo a pelo corto. In presenza di microfessurazioni del vecchio tinteggio insistere preventivamente in modo da coprire adeguatamente la zona. Lasciare asciugare perfettamente (almeno 24h) quindi procedere all'applicazione della finitura. Il prodotto deve essere diluito unicamente con Chromofill Primer SP in ragione del 15-20% . La resa varia in base alle irregolarità e all'assorbimento del fondo, di solito con 1 litro si coprono 4/5m² con una mano. Il prodotto è sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solvente e ovviamente con prodotti a base di silicati di potassio.

AVVERTENZE
Prodotto destinato ad uso professionale, non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **Uniform SP** con altri materiali se non con lil primer ai silicati Chromofill Primer SP. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di separazioni evidenti. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito **www.premierpremiscelati.it**.

VANTAGGI
-Elevato effetto mascherante;
-Traspirabilità;
-Elevata resistenza di adesione;
-Idoneo per tutti i supporti, anche quelli organici;
-Specifico per finiture a base di silicato di potassio come Chromopaint SP e Chromocoat SP.

IMPIEGHI
Interventi di preparazione del supporto esterno esistente e per la successiva applicazione di:
- Pitture ai silicati o ai silossani;
- Rivestimenti ai silicati o ai silossani.

CONSERVAZIONE
12 mesi con temperatura minima di 5°C e massima di 30°C.

Tutte le info su **www.premierpremiscelati.it**

Microrivestimento uniformante a base di silicato di potassio

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Trasparente
Stato fisico	Liquido
Aspetto finale	Opaco
Massa volumica	1510+/- 50g/l
Residuo secco in peso	60%
Temperatura di applicazione, °C	+5 a +30 °C
Umidità Relativa ambiente	Max 80%
Diluizione	15-20% con Chromofill Primer SP
Resa media	4-5 m²/l per mano
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	2-3 ore in superficie. Ricopribile dopo 24 ore
Confezione	Secchio da 14 l in plastica