

VOCE di CAPITOLATO



WA100 FIBRO

Malta fibrata per intonaco a mano e malta da muratura base calce/cemento Classe M5

MURATURA

Esecuzione di muratura con malta fibrata premiscelata in polvere, tipo **PREMIER WA100 Fibro** di Unicalce Spa, composta da calce idrata, cemento portland, sabbia selezionata in curva granulometrica da 0 a 3 mm ed additivi, avente resistenza alla compressione \geq di 5,0 N/mm² a 28 gg. classificata M5 sec. EN 998-2. Marchio CE. Massa volumica del prodotto indurito pari a 1800 kg/m³. Contenuto di cloruri < 0,1%. Reazione al fuoco: Classe A1.

INTONACO

Esecuzione manuale di rappezzi, rincocciature, operazioni di cuci-scuci e/o piccole porzioni di intonaco con malta fibrata premiscelata in polvere, tipo **PREMIER WA100 Fibro** di Unicalce Spa, composta da calce idraulica, sabbia selezionata in curva granulometrica da 0 a 3 mm ed additivi, avente resistenza alla compressione > di 5,0 N/mm² a 28 gg. classificata M5 sec. EN 998-2. Marchio CE. Come intonaco, applicare il prodotto manualmente con la cazzuola distribuendolo uniformemente per uno spessore minimo di 1,0 cm e massimo di 3,0 cm per mano (spessore complessivo max. = 5 cm). Massa volumica del prodotto indurito pari a 1800 kg/m³. Contenuto di cloruri < 0,1%. Reazione al fuoco: Classe A1.

Direzione commerciale

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1

05036 - Narni (TR) - Italy

www.premierpremiscelati.it

T. [+39] 0744 756060

F. [+39] 0744 756061

@ premier@unicalce.it