VOCE di CAPITOLATO

CLIMAPAV 3.0

Massetto termico cementizio premiscelato ad altissima conducibilità termica

Esecuzione di massetto di finitura con malta premiscelata ad alta conducibilità termica certificata ed asciugatura rapida (24 ore umidità ≤ 3%, 3 giorni ≤ 2% a 23 °C e 50% UR) a ritiro controllato, pronta all'uso per interni ed esterni, a base cementizia, con materiale tipo **PREMIER CLIMAPAV 3.0** di Unicalce Spa, posato con metodo tradizionale con consistenza di impasto tipo terra umida, staggiato, frattazzato e realizzato:

– Ancorato: per spessore finito non inferiore a 2 cm, su sottofondi sani e compatti, mediante applicazione di una boiacca d'aggrappo composta (in volume) da una parte di acqua, una di adesivizzante tipo PREMIER UNIGETT di Unicalce Spa e due di cemento; previa posa di bandella comprimibile sui verticali.

– Su sistema radiante: spessore minimo ≥ 3 cm sopra tubo/bugna del pannello,

– Galleggiante con sottofondo rigido, spessore minimo ≥ 3 cm, previa posa di barriera al vapore in polietilene e bandella comprimibile sui verticali.

– Galleggiante con sottofondo deformabile: spessore minimo ≥ 4 cm, previa posa di barriera al vapore in polietilene e bandella comprimibile sui verticali.

Il prodotto sarà conforme alla norma EN 13813: classe CT-C30-F6. Resistenza a compressione a 28 gg. = 30 N/mm². Massa volumica del prodotto indurito: 2250 kg/m³. Conducibilità termica: 2,92 W/mK.

Direzione commerciale
Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1
05036 - Narni (TR) – Italy
www.premierpremiscelati.it
T. [+39] 0744 756060
F. [+39] 0744 756061
@ premier@unicalce.it