

# VOCE di CAPITOLATO

---



## INJEKT 30

*Betoncino cementizio per micropali con resistenza a compressione 33 Mpa*

Esecuzione di riempimenti di micropali, cavità nelle murature o lavori di consolidamento in genere con betoncino cementizio premiscelato fluido e pompabile a macchina composto da cemento solfato-resistente, sabbie selezionate ed additivi specifici per il miglioramento della lavorabilità in opera, tipo **PREMIER INJEKT 30** di Unicalce Spa. Il prodotto sarà conforme alla norma UNI EN 998-2 e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione a 28 gg 33 Mpa, Resistenza a flessione a 28 gg 8 N/mm<sup>2</sup>, fluidità secondo EN 1015-3 senza colpi 180-200 mm, massa volumica della malta fresca ~2200 kg/m<sup>3</sup>.

### Direzione commerciale

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1

05036 - Narni (TR) - Italy

[www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

T. [+39] 0744 756060

F. [+39] 0744 756061

@ [premier@unicalce.it](mailto:premier@unicalce.it)