

# VOCE di CAPITOLATO

---



## S05 LIGHT

*Massetto cementizio premiscelato tradizionale alleggerito ad asciugatura semirapida*

Esecuzione di massetto di finitura con malta premiscelata alleggerita con argilla espansa ed asciugatura semirapida (7 giorni  $\leq$  3% 7 a 20 °C e 55% UR) pronta all'uso per interni ed esterni, a base cementizia, con materiale tipo **PREMIER S05 Light** di Unicalce Spa, posato con metodo tradizionale con consistenza di impasto tipo terra umida, staggiato, frattazzato e realizzato:

- Ancorato: per spessore finito non inferiore a 3,5 cm, su sottofondi sani e compatti, mediante applicazione di una boiaccia d'aggrappo composta (in volume) da una parte di acqua, una di adesivizzante tipo **PREMIER UNIGETT** di Unicalce Spa e due di cemento; previa posa di bandella comprimibile sui verticali.
- Galleggiante: per spessore finito non inferiore a 5 cm, previa posa di barriera al vapore in polietilene e bandella comprimibile sui verticali.

Conforme alla norma EN 13813: classe CT-C16-F4. Resistenza a compressione a 28 gg. = 16 N/mm<sup>2</sup>. Massa volumica: 1150 kg/m<sup>3</sup>. Conducibilità termica: 0,33 W/mK.

### Direzione commerciale

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1

05036 - Narni (TR) - [Italy](http://www.italy.com)

[www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

T. [+39] 0744 756060

F. [+39] 0744 756061

@ [premier@unicalce.it](mailto:premier@unicalce.it)