

# VOCE di CAPITOLATO



## S05

*Massetto cementizio premiscelato tradizionale ad asciugatura semirapida*

Esecuzione di massetto di finitura con malta premiscelata ad asciugatura semirapida (24-48 ore per rivestimenti ceramici in genere; 10 giorni per umidità  $\leq 2\%$  a 20 °C e 65% UR) pronta all'uso per interni ed esterni, a base sabbia/cemento, con materiale tipo **PREMIER S05** di Unicalce Spa, posato con metodo tradizionale con consistenza di impasto tipo terra umida, staggiato, frattazato e realizzato:

- Ancorato: per spessore finito non inferiore a 2 cm, su sottofondi sani e compatti, mediante applicazione di una boiaccia d'aggrappo composta (in volume) da una parte di acqua, una di adesivizzante tipo PREMIER UNIGETT di Unicalce Spa e due di cemento; previa posa di bandella comprimibile sui verticali.
- Galleggiante: per spessore finito non inferiore a 3,5 cm, previa posa di barriera al vapore in polietilene e bandella comprimibile sui verticali.

Conforme alla norma EN 13813: classe CT-C25-F5. Resistenza a compressione a 28 gg. = 25 N/mm<sup>2</sup>. Massa volumica: 2150 kg/m<sup>3</sup>. Conducibilità termica: 1,45 W/mK.

#### Direzione commerciale

Loc. San Pellegrino - strada Amerina, 1

05036 - Narni (TR) - Italy

[www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

T. [+39] 0744 756060

F. [+39] 0744 756061

@ [premier@unicalce.it](mailto:premier@unicalce.it)